

KULLANIM ALANI & ÖZELLİKLERİ

- S-1200, tekstilde çok yumuşak bir dokunuş hissi ve aynı zamanda çok yüksek kaliteli CMYK baskı sonuçları elde etmek için kullanılan, açık renkli arka planlar için bir pigment baskı patıdır.
- S -1200 90 – 120 mesh ile de kullanılabilir.
- S-1200, PIGMENT-MIX serisi pigmentler ile renklendirilebilmektedir.
- Baskı süresince kurumaz, çok rahat çalışma sağlar.
- Kalıpları tıkamaz.
- Baskının sürtünme ve yıkama testleri, fikseldikten 24 saat sonra yapılmalıdır.



FİZİKSEL & KİMYASAL ÖZELLİKLER

Görünüş: Şeffaf Pasta

pH : 8.5 - 9.5 (20 °C)

Yoğunluk : 1.10 g/cm³ (20 °C)

Vizkozite : (20 °C) sp: 5, rpm: 20 Brookfield +
:15.000 – 18.000 [mPa.s]

UYUĞLAMA

Baskı

.En iyi sonuçlar 55 – 62T mesh ile elde edilebilir.
İnce detaylar ve yarım tonlu görsel baskılar elde etmek için 70
-90T mesh de kullanılabilir.

Karışım

Renklendirmek için S-1200 pigment bazına PIGMENT-MIX serisi (%3-6) pigmentler eklenir.
Yıkama haslıklarını arttırmak için, 1-3% oranında S-7200 soğukfiksator ilave edilerek kullanılır. Her kullanımdan önce iyice karıştırın.
Tavsiye edilmeyen hiçbir katkı malzemesi kullanılmamalıdır. Kullanılmış kalıplar ve diğer malzemeler basınçlı su ile kolayca temizlenebilir.

Fikse

150 – 170 °C sıcaklıkta, 1,5 – 2,5 dakika fikse yapılmalıdır.

Yıkama

Seri üretime geçmeden önce talep edilen yıkama testlerini yapınız. Yıkama testleri fikse yapıldıktan 24 saat sonra yapılmalıdır.
En iyi yıkama sonuçlarının elde edilebilmesi için kurutucu (fikse) fırınının hız ve ısı ayarlarının istenilen seviyelerde olmasına önemle dikkat ediniz.

ÖNEMLİ

.Burada verilen bilgiler sadece bu broşürdeki ürünle ilgilidir ve kullanım amacına yönelik bilgilendirme amacı taşır. Tüm kumaşların ve baskıların üretim koşulları altında önceden test edilerek, kabul edilebilir sonuç ve dayanıklılık sağlandığına emin olunması önemlidir.

Emulsiyon

Su bazlıya uygun birçok çeşit direkt uygulanan emülsiyon kullanılabilir. Kalıpların sertleştirilmesi için Seritex sertleştirici tavsiye edilir.

GÜVENLİK & DEPOLAMA

Raf ömrünü maksimum seviyede tutulması için 5°C ve 30°C aralıklarında kuru yerde depolanmalıdır. Bu ısı aralıklarının dışında depolanan ürünlerde performans kaybı yaşanabilir. Donmaya karşı koruyun.

Üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tüketilmelidir. Serimak ürünlerinin güncel uygunluk belgeleri ile ilgili

lütfer Serimak veya tedarikçiniz ile irtibata geçiniz. Ayrıca kullanıcıların, baskı esnasında başka boyalarda veya katkı maddelerinde kullanılan, ragle sıyırıcı, karıştırma

spatulları veya kurutuculardan eser miktarda yasaklı madde, ftalat bulaştırabileceklerini unutmamalıdır.

PAKETLEME

16/55 kg. lık ambalajlar halinde mevcuttur.

