

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

- Tekstil baskı uygulamalarında, kumaş üzerine çok elastik, yumuşak ve özellikle tramlı desenlere tıkanmadan flok baskıları yapmaya son derece elverişli, yıkama haslıkları yüksek su bazlı özel bir baskı tutaklıdır.
- Yıkama haslıklarını arttırmak için, 1-3% oranında S-7200 soğuk fiksator ilave edilerek kullanılır.
- Baskı süresince kurumaz, çok rahat çalışma sağlar.
- Kalıpları tıkamaz.
- Baskının sürtünme ve yıkama testleri, fikselenildikten 24 saat sonra yapılmalıdır.



FİZİKSEL - KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Görünüş	: Şeffaf Pasta
pH	: 8.5 - 9.5 (20 °C)
Yoğunluk	: 1.10 g/cm ³ (20 °C)
Viskozite	: (20 °C) sp: 7, rpm: 20 Brookfield + : > 30.000 [mPa.s]

UYGULAMA

Baskı

En iyi netice için 27-43T numaralı ipek tavsiye edilir.

Karışım

Yıkama haslıklarını arttırmak için, 1-3% oranında S-7200 soğuk fiksator ilave edilerek kullanılır.

Her kullanımdan önce iyice karıştırın.

Tavsiye edilmeyen hiçbir katkı malzemesi kullanılmamalıdır. Kullanılmış kalıplar ve diğer malzemeler basınçlı su ile kolayca temizlenebilir.

Fikse

130 – 150 °C sıcaklıkta, 1,5 – 2,5 dakika fikse yapılmalıdır.

Yıkama

Seri üretime geçmeden önce talep edilen yıkama testlerini yapınız. Yıkama testleri fikse yapıldıktan 24 saat sonra yapılmalıdır. En iyi yıkama sonuçlarının elde edilebilmesi için kurutucu (fikse) fırınının hız ve ısı ayarlarının istenilen seviyelerde olmasına önemle dikkat ediniz.

ÖNEMLİ

Burada verilen bilgiler sadece bu broşürdeki ürünle ilgilidir ve kullanım amacına yönelik bilgilendirme amacı taşır. Tüm kumaşların ve baskıların üretim koşulları altında önceden test edilerek, kabul edilebilir sonuç ve dayanıklılık sağlandığına emin olunması önemlidir.

Emülsiyon

Su bazlıya uygun birçok çeşit direkt uygulanan emülsiyon kullanılabilir. Kalıpların sertleştirilmesi için Seritex sertleştirici tavsiye edilir.

GÜVENLİK ve DEPOLAMA

Raf ömrünü maksimum seviyede tutulması için 5°C ve 30°C aralıklarında kuru yerde depolanmalıdır. Bu ısı aralıklarının dışında depolanan ürünlerde performans kaybı yaşanabilir. Donmaya karşı koruyun.

Üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tüketilmelidir.

Serimak ürünlerinin güncel uygunluk belgeleri ile ilgili lütfen Serimak veya tedarikçiniz ile irtibata geçiniz.

Ayrıca kullanıcıların, baskı esnasında başka boyalarda veya katkı maddelerinde kullanılan, ragle sıyırıcı, karıştırma spatulaları veya kurutuculardan eser miktarda yasaklı madde, ftalat bulaştırabileceklerini unutmamalıdır.

AMBALAJ

16/55 kg.lık ambalajlar halinde mevcuttur.

