

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

- S-7200 Formaldehit İçermeyen Soğuk Fiksator, su bazlı baskı patları ve boyaları ile yapılan baskılarda, kurmayı hızlandırmak, kuru ve yaş haslıkları artırmak, yıkama sonrası baskı yüzeyinde meydana gelebilecek tüylenmeleri önlemek için kullanılan özel bir yardımcı kimyasaldır.
- Özellikle flok baskılarında tutkalın mukavemetini artırmak, yıkama ve sürtünme haslıklarını yükseltmek amacı ile kullanılması tavsiye edilir.
- Çok güçlü bir fiksator olma özelliğinden dolayı, S-7200 ilave edilerek hazırlanmış boya ve tutkallar 5-8 saat içerisinde (ortamın ısısına bağlı olarak) tüketilmelidir. Aksi takdirde boyanın fiziksel ve mekanik özelliklerinde değişimler ortaya çıkabilir, boya kullanılamaz hale gelebilir. (kıvamlaşmak ve kesik boya görüntüsü)



FİZİKSEL - KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Görünüş	: Likid
pH	: 7.0 - 9.0 (20 °C)
Yoğunluk	: 0.95 - 1.05 g/cm ³ (20 °C)
Viskozite	: (20 °C) sp: 6, rpm: 20 Brookfield + : 700 - 900 [mPa.s]

UYGULAMA

Karışım

Bütün su bazlı boyalarda 1-3% arasında ilave edilerek kullanılır. S-7200 mürekkebin içerisine eklendikten sonra ortamın sıcaklığa göre 24 saat içerisinde kullanılmalıdır. Her kullanımdan önce iyice karıştırın. Tavsiye edilmeyen hiçbir katkı malzemesi kullanılmamalıdır. Kullanılmış kalıplar ve diğer malzemeler basınçlı su ile temizlenebilir.

GÜVENLİK ve DEPOLAMA

Raf ömrünü maksimum seviyede tutması için 5°C ve 30°C aralıklarında kuru yerde depolanmalıdır. Bu ısı aralıklarının dışında depolanan ürünlerde performans kaybı yaşanabilir. Donmaya karşı koruyun.

Üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tüketilmelidir.

Serimak ürünlerinin güncel uygunluk belgeleri ile ilgili lütfen Serimak veya tedarikçiniz ile irtibata geçiniz.

Ayrıca kullanıcıların, baskı esnasında başka boyalarda veya katkı maddelerinde kullanılan, ragle sıyırıcı, karıştırma spatulaları veya kurutuculardan eser miktarda yasaklı madde, ftalat bulaştırabileceklerini unutmamalıdır.

AMBALAJ

1/5 kg.lık ambalajlar halinde mevcuttur.



ÖNEMLİ

Burada verilen bilgiler sadece bu broşürdeki ürünle ilgilidir ve kullanım amacına yönelik bilgilendirme amacı taşır. Tüm kumaşların ve baskıların üretim koşulları altında önceden test edilerek, kabul edilebilir sonuç ve dayanıklılık sağlandığına emin olunması önemlidir.