



KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

- Tekstil baskı uygulamalarında, yumuřak ve elastik renk deęiřtiren baskı efekti elde etmek için kullanılır.
- Yumuřak bir tuřeye sahiptir.
- Yüksek elastikiyete sahiptir.
- Ara kurutmalarda çabuk kurur.
- Baskı süresince kurumaz ve çok rahat bir kullanımı vardır. Kalıpları tıkamaz.
- Yüksek yıkama haslıęına sahiptir.
- Baskının sũrtũnme ve yıkama testleri, fikselendikten 24 saat sonra yapılmalıdır.

FİZİKSEL - KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Görünüş	: Pembe ışıltılı Pasta
pH	: 8.5 - 9.5 [20 °C]
Yoęunluk	: > 1.00 g/cm ³ [20 °C]
Viskozite	: [20 °C] sp: 6, rpm: 20 Brookfield + : > 15.000 [mPa.s]

UYGULAMA

Baskı

En iyi netice için 31-54T numaralı ipek tavsiye edilir..

Karışım

Viskoziteyi düşũrmek için içerisine (1-3%) S-7800 inceltici ilave edilebilir.

Viskoziteyi düşũrmek için kesinlikle su kullanılmamalıdır.

Her kullanımdan önce iyice karıştırm.

Tavsiye edilmeyen hiçbir katkı malzemesi kullanılmamalıdır.

Kullanılmış kalıplar ve dięer malzemeler basınçlı su ile kolayca temizlenebilir.

Fikse

150 – 170 °C sıcaklıkta, 1,5 – 2,5 dakika fikse yapılmalıdır.

Yıkama

Seri üretime geçmeden önce talep edilen yıkama testlerini yapınız. Yıkama testleri fikse yapıldıktan 24 saat sonra yapılmalıdır. En iyi yıkama sonuçlarının elde edilebilmesi için kurutucu (fikse) fırınının hız ve ısı ayarlarının istenilen seviyelerde olmasına önemle dikkat ediniz.

ÖNEMLİ

Burada verilen bilgiler sadece bu brořũrdeki ürünle ilgilidir ve kullanım amacına yönelik bigilendirme amacı taşır. Tüm kumařların ve baskıların üretim kořulları altında önceden test edilerek, kabul edilebilir sonuç ve dayanıklılık saęlandıęına emin olunması önemlidir.

Emũlsiyon

Su bazlıya uygun birçok çeřit direkt uygulanan emũlsiyon kullanılabilir. Kalıpların sertleřtirilmesi için Seritex sertleřtirici tavsiye edilir.

GÜVENLİK ve DEPOLAMA

Raf ömrünü maksimum seviyede tutulması için 5°C ve 30°C aralıklarında kuru yerde depolanmalıdır. Bu ısı aralıklarının dıřında depolanan ürünlerde performans kaybı yařanabilir. Donmaya karřı koruyun.

Üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tüketilmelidir.

Serimak ürünlerinin güncel uygunluk belgeleri ile ilgili lũften Serimak veya tedarikçiniz ile irtibata geçiniz.

Ayrıca kullanıcıların, baskı esnasında bařka boyalarda veya katkı maddelerinde kullanılan, ragle sıyrıcı, karıştırm spatulaları veya kurutuculardan eser miktarda yasaklı madde, ftalat bulařtırabileceklerini unutmamalıdır.

AMBALAJ

25 kg.lık ambalajlar halinde mevcuttur.

